

Anwendung des AFT Dichtungsmittels:

1. Einen Damm aus zerknülltem Papier, Schaumstoffstreifen oder weißem Werg etwa 15 cm tief in das Rohr einführen.
2. Dose zum Mischen 60 Sekunden lang schütteln.
3. Das Gelenk anheben und die Ausgabedüse so in die obere Öffnung einsetzen, dass der Pfeil mit der Ausgabedüse übereinstimmt.
4. Die Sprühdose umdrehen. Die Düse ganz in den Abdichtungsbereich einführen und das Gelenk vollständig zusammendrücken, um das Dichtungsmittel in das Rohr zwischen die Kabel zu sprühen.

Es ist wichtig, die Dose kopfüber zu halten und das Gelenk zum Sprühen vollständig herunterzudrücken. Der Schaumdichtstoff sollte eine einheitliche Farbe haben.

Fülltablette für eine Stopfen-Tiefe von 15 cm:

ROHRDURCHMES SER	Zeit zum Füllen	Abdichtungen pro Dose
5 cm Rohr	2 Sekunden	15 Abdichtungen
10 cm Rohr	7 Sekunden	5 Abdichtungen
12,5 cm Rohr	11 Sekunden	3 Abdichtungen
15 cm Rohr	16 Sekunden	2 Abdichtungen
20 cm Rohr	28 Sekunden	1 Abdichtung

5. Das Rohr zu drei Vierteln befüllen. Einen zusätzlichen Damm an die Außenseite des Rohrs anlegen oder dieses mit Handschuhen halten, um für 2 bis 3 Minuten zu verhindern, dass der ausdehnende Schaum aus dem Rohr austritt.

Hinweis für U-Guard Steigrohre:

Mit einem Holzspatel überschüssigen Schaum abkratzen und die Oberseite der Abdichtung nach unten drücken, so dass der Schaum mit der Oberseite des U-Guard bündig ist. Sobald der Schaum klebrig wird (1 bis 2 Minuten), diesen ungestört expandieren lassen.

KONTAKT

Europa: +31 10 233 0578 | USA: +1 651 430 2270 Zentrale | E-Mail: support@polywater.com

WICHTIGER HINWEIS: Die Angaben in diesem Datenblatt werden nach Treu und Glauben gemacht und basieren auf Prüfungen und Beobachtungen, die wir als zuverlässig erachten. Wir übernehmen jedoch keine Garantie für die Vollständigkeit und Korrektheit der Informationen. Der Endanwender sollte vor dem Gebrauch die erforderlichen Beurteilungen durchführen, um zu bestimmen, ob sich das Produkt für den vorgesehenen Zweck eignet.

American Polywater schließt alle stillschweigenden Gewährleistungen und Bedingungen in Bezug auf die Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausdrücklich aus. Die Verpflichtung von American Polywater bleibt auf den Ersatz des nachweislich fehlerhaften Produkts beschränkt. Außer der Abhilfe durch Ersatz haftet American Polywater nicht für Verluste, Verletzungen bzw. direkte, indirekte oder Folgeschäden, die aus dem Gebrauch des Produkts entstehen. Dies gilt ungeachtet der geltend gemachten Rechtsauffassung.